

Triflex Than Grund L1K



Eigenschappen

Triflex Than Grund L1K is een 1-component primer op basis van polyurethaan hars en heeft de volgende eigenschappen:

- Dun vloeibaar (makkelijk te verwerken)
- Goed indringend vermogen
- Verstevind het oppervlak
- Verspuitbaar (airless / lucht)
- Bestendig tegen alkalische stoffen

Toepassing

Als primer bij een poreus zuigende ondergrond, zoals beton in combinatie met diverse markeringsproducten.

Leveringsvorm

Bliklevering: 9,00 liter

Kleur

Triflex Than Grund L1K is standaard verkrijgbaar in bruin transparant.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Verwerkingscondities

Triflex Than Grund L1K kan bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur

van +5°C tot maximaal +35°C verwerkt worden. In binnenruimten is het van belang minstens 7 keer per uur mechanisch te ventileren.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechttingsverminderde bestanddelen zoals vet, olie en cementsluier. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn.

Verbruik

Triflex Than Grund L1K heeft een soortelijk gewicht van circa 0,94 g/cm³. Verbruik is circa 0,2 – 0,3 kg/m², op een gladde en vlakke ondergrond.

Potlife

Circa 10 minuten bij +20°C.

Uithardingstijd

Circa 20 tot 30 minuten bij +20°C.

Triflex Than Grund L1K

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.



Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen. De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.