

Triflex ProDrain Fix



Toepassing

Triflex ProDrain Fix wordt gebruikt voor het verkleven van de Triflex DC-MAT (ontkoppelingsmat) in het Triflex ProDrain systeem.

Eigenschappen

Triflex ProDrain Fix heeft de volgende eigenschappen:

- Hoge kleefkracht
- Vloeiend
- Goede stabiliteit
- Snel drogend
- Flexibel

Leveringsvorm

Zaklevering: 25,00 kg

Opslag

Het materiaal dient koel, droog en vorstvrij te worden opgeslagen en ca. 6 maanden houdbaar. Tevens dient het materiaal te worden beschermd tegen vocht, ook op de mengplaats.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechttingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Triflex ProDrain Fix+ kan worden aangebracht bij ondergrond- omgevingstemperaturen van minimaal +7°C tot maximaal 30°C.

Verwerkingscondities

Zie de systeembeschrijving van Triflex ProDrain.

Menginstructies

Meng de Triflex ProDrain Fix met de bijbehorende hoeveelheid water en een daarvoor geschikt roerwerk. Roer 3 minuten, laat mengsel 3 minuten staan en roer nogmaals 1 minuut door. Maak niet meer materiaal aan dan er continue aangebracht kan worden.

Tip:

Voeg indien nodig een kleine hoeveelheid water (ca. 100-150 ml) toe aan de lijm, om deze weer gladder te maken. Roer het water erdoor met een roerwerk.

Mengverhouding

Meng 25,00 kg Triflex ProDrain Fix met 4,50 liter water.

Verbruik

Circa 4,50 kg/m² op een gladde en vlakke ondergrond.

Potlife

Circa 35 min bij +20°C.

Droogtijd

Uitgehard na:

Circa 45 min bij +30°C.

Circa 2,50 uur bij +20°C.

Circa 4,50 uur bij +10°C.

Triflex ProDrain Fix



Verwerkingsinstructies

- De op een geëigende methode voorbehandelde ondergrond dient voorafgaand van de Triflex ProDrain Fix+ voorzien te worden van Triflex ProDrain Primer om aan branden van de lijm te voorkomen.
- Breng de lijm aan in 2 lagen, over de baanbreedte van de Triflex DC-MAT (ontkoppelingsmat) over het gehele oppervlak van de mat. Breng de eerste laag dun aan (contactlaag). De tweede laag wordt op de nog verse laag aangebracht met een getande spaan van (8 x 8 mm).
- Tijdens het verwerken en drogen van Triflex ProDrain Fix mag de temperatuur van het oppervlak niet onder de +7°C en boven de +30°C komen.
- Uithardingstijd van Triflex ProDrain Fix+ bedraagt circa 45 min. tot circa 5 uur. Gedurende deze tijd mag de ontkoppelingsmat niet mechanisch worden belast, echter kan er wel verder gegaan worden met de werkzaamheden.

Let op: De ontkoppelingsmat moet zo min mogelijk worden belast bij het aanbrengen van de hechtingslaag en het daaropvolgende Triflex BTS-P systeem. Om het te beschermen tegen puntbelastingen, kan er een dunne houten plaat bovenop worden geplaatst.

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.